

## Tehnička uputa Feinputz W

Bijela vapneno-cementna fina žbuka

Razred GP-CSII u skladu s EN 998-1

K00756381



### Svojstva

- Na bazi bijelog cementa
- Lagan za zaribavanje
- Za vanjsku i unutarnju primjenu
- Niska potrošnja
- Visoke paropropusnosti
- Fine strukture
- Priprema za bojanje
- Za ručnu primjenu



### Opis proizvoda

Feinputz W je tvornički predgotovljena žbuka na bazi vapna i bijelog cementa s aditivima, za ručnu obradu

### Područje primjene

Kao međusloj na podložnim vapneno/cementnim žbukama prije nanošenja završno-dekorativnih tankoslojnih plemenitih li pastoznih žbuka odnosno završnih premaza. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

### Obrada

#### Podloga

Podložna žbuka mora biti suha, nosiva i očišćena od prašine, sipkih dijelova i iscvjetavanja, ne smije biti smrznuta i vodoodbojna. Vrijeme sušenja podložne žbuke mora se svakako poštivati.

#### Izvedba

Prema potrebi nekoliko sati prije žbukanja površinu navlažiti. U zidarskoj miješalici izmiješati vreću suhog morta (25 kg) s cca. 6 litara čiste vode. Nanosi se ručno nehrđajućom gladilicom u potrebnoj debljini, izravnava i odmah zaribava plastičnom ribalicom, ako je to potrebno za daljnju obradu površine.

#### Uvjeti za primjenu:

Temperature podloge, materijala i okoline moraju biti između +5°C i +30°C. Površine štiti od direktnog sunčevog zračenja i jakog propuha.

#### Napomene:

Za miješanje koristiti isključivo čistu vodu. Ne dodavati nikakve druge materijale. Prema potrebi svježe ožbukane površine dva dana održavati vlažnim.

### Tehnički podaci

<b>Veličina zrna:</b>	do 0,6 mm	<b>Prionjivost na beton:</b>	>0,2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Tlačna čvrstoća:</b>	>1,5 N/mm <sup>2</sup>	<b>Čvrstoća pri savijanju:</b>	>0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Toplinska provodljivost <math>\lambda_{10, dry}</math>:</b>	0,67 W/mK	<b>Reakcija na požar:</b>	Razred A1
<b>Utrošak vode:</b>	cca. 0,25 lit/kg	<b>Koeficijent paropropusnosti <math>\mu</math>:</b>	9
<b>Otvoreno vrijeme:</b>	2 sata	<b>Potrošnja:</b>	cca. 5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Vrijeme sušenja:</b>	≥3 dana	<b>Broj izjave o svojstvima:</b>	9201
<b>Sigurnosne upute:</b>	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
<b>Pakiranje:</b>	Vreća 40 kg	paleta 1,2 to	
<b>Rok trajanja:</b>	12 mjeseci na paletama u suhom u originalno		