

Tehnička uputa

MP Leicht

Vapneno-cementna strojna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu

Razred LW-CSII u skladu s EN 998-1

K00342121



Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Za strojnu i ručnu obradu
- Pogodno i za mokre čvorove
- Vrlo lagana obrada
- Smanjen rizik pucanja
- Posebno primjenjiva na laganim podlogama
- Za zidove od različitih materijala
- Vrlo niska potrošnja
- Za veće debljine nanošenja



Opis proizvoda

MP Leicht je gotovi tvornički vapneno-cementni mort s granulama recikliranog stiropora, za strojnu i ručnu obradu.

Područje primjene

MP Leicht je podložna žbuka za sve uobičajene unutarnje i vanjske podloge. Posebno pogodna za površine od visokoporozne opeke, porastog betona i ploča od drvene vune, te zidove izvedene iz različitih materijala.

Obrada

Priprema podloge

Primjenjiv na svim uobičajenim podlogama (puna i šuplja opeka, beton, porasti beton, prirodni kamen). Kontrola i prethodna obrada podloge za žbukanje provodi se prema „Smjernicama za primjenu gotovih tvorničkih žbuka“. Podloga mora biti suha, nosiva i očišćena od prašine, bez sipkih dijelova i iscvjetavanja, ne smije biti smrznuta i vodoodbojna. Betonske površine moraju biti očišćene od oplatnog ulja. Starost betona mora biti minimalno 3 mjeseca. Svi građevinski elementi moraju biti izvedeni u skladu s važećim normama, a pretpostavlja se odgovarajuća ravnost podloge (u skladu s EN DIN 18202). Fuge, instalacijski kanali, rupe i sl. moraju prije početka žbukanja biti ispunjeni.

Priprema podloga:

- Opeka – vanjske površine pripremiti s potpuno pokrivnim cementnim špricom *Cemix Kontakt VS*.
- Kamen, grubi beton i cementni blokovi – podlogu pripremiti s potpuno pokrivnim cementnim špricom *Cemix Kontakt VS*.
- Glatki beton i predgotovljeni betonski elementi – nanijeti vezivni most (npr. s *Cemix Klebespachtel*, *Thermofix* ili *Renti*), koji se pročešlja zupčastom gladilicom.
- Porasti beton – podlogu pripremiti s predpremazom za porasti beton ili djelomično pokrivnim (cca. 50%) cementnim špricom *Cemix Kontakt VS*.
- Jedno- ili višeslojne izolacijske ploče na osnovi drvene vune – cementni špric armiran pocinčanom mrežicom (sušenje min 2 tjedna) li armaturni mort armiran tekstilno-staklenom mrežicom

Ako je potrebno podlogu nekoliko sati prije žbukanja navlažiti.

Izvedba

Na mjestima dodira različitih materijala podloge i kod većih debljina predvidjeti armiranje žbuke odnosno premošćivanje nosačem za žbuku. Armiranje žbuke ne može sa sigurnošću spriječiti ali znatno smanjuje rizik pojavu pukotina.

MP Leicht se nanosi strojem za žbukanje (npr. *PFT G4/G5*) ili ručno zidarskom žlicom, izravnavajući h-letvom, te nakon odgovarajućeg stvrdnjavanja reže. Kod debljine sloja žbuke preko 40 mm preporuča se nanošenje u dva nanosa metodom „svježe na svježe“. Površine predviđene za oblaganje keramikom žbukati jednoslojno i samo izravnati. Sve kutove nakon ravnjanja prorezati žlicom do podloge.

U nepovoljnim vremenskim uvjetima žbuku min. 2 dana održavati vlažnom.

Prije nanošenja tankoslojnih mineralnih ili pastoznih završno-dekorativnih žbuka ili boja, te nakon odgovarajućeg vremena čekanja treba postaviti međusloj fine žbuke (npr. *Cemix Feinputz A*).

Uvjeti za primjenu

Temperature podloge, materijala i okoline moraju biti između +5°C i +25°C. Površine štititi od direktnog sunčevog zračenja i jakog propuha.

Napomene:

Za fiksiranje profila, vodilica i instalacija, te ispunu Instalacijskih kanale (struja, voda, kanalizacija i sl) koristiti isključivo mortove na osnovi cementa. Niti u kojem slučaju za ove radove koristiti gipsane mortove!

Tehnički podaci

Veličina zrna:	do 2,0 mm	Prionjivost na beton:	>0,2 N/mm ²
Tlačna čvrstoća:	>2,5 N/mm ²	Čvrstoća pri savijanju:	>1,0 N/mm ²
Toplinska provodljivost $\lambda_{10, dry}$:	0,47 W/mK	Reakcija na požar:	Razred A1
Vodoupojnost:	<0,4 kg/m ² h ^{0,5}	Koeficijent paropropusnosti μ:	13
Otvoreno vrijeme:	3 sata	Potrošnja:	cca. 10 kg/m ² po cm
Vrijeme sušenja:	≥14 dana	Broj izjave o svojstvima:	2601
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	vreća 40 kg	paleta 1,2 to	
Rok trajanja:	12 mjeseci na paletama u suhom u originalnom pakiranju.		